

Описание продукта

Normacryl 60

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Тип краски:

Однокомпонентная, разбавляемая уайт-спиртом, акриловая краска. Практически не имеет запаха и не желтеет по сравнению с алкидными красками. Продукт является частью системы защитных покрытий, которая отвечает требованиям резолюции ИМО FTPC по части предупреждения побочных эффектов, связанных с распространением пламени и выделением токсичного дыма (заключение испытаний NO VTT-C-11308-15-15 Государственного научно-исследовательского центра Финляндии)

Область применения:

Применяется для покраски металлических поверхностей в алкидных и акриловых соединениях внутри и вне помещений. Например, машинные отделения, технические помещения и трюмы. Возможно использование в качестве влагоизоляционного покрытия для бетонных и каменных внутренних стен в производственных цехах бумажной промышленности, а также прачечных и других подобных помещениях.

Системы защитных покрытий в соответствии со стандартом SFS-EN ISO 12944-5:

AK,AY120/2-FeSa2½

A2.03 AK,AY160/3-FeSa2½

Химическая устойчивость

Нанесенная согласно инструкции краска, выдерживает кратковременное воздействие воды при попадании ее на поверхность в виде брызг. Краска не выдерживает брызг кислот и щелочей, а также мощных растворов, содержащих растворители.

Продукция отвечает требованиям качества Директив по Морскому Оборудованию (96/98/ЕС с последними изменениями 2013/52/ЕС)



0809
16

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Сухой остаток:	приблизительно 35% от объема
Содержание твердых веществ*:	приблизительно 520 g/l
Летучие органические вещества (VOC)*:	приблизительно 480 g/l

*Данные являются расчетными.

Время высыхания: +23 °C / 50 µm

пыль не пристает	2 h
сухая на ощупь	3 h
нанесение следующего слоя	5 h

Теоретический расход и рекомендуемая толщина пленки покрытия:

сухая пленка	мокрая пленка	теоретический расход
50 µm	145 µm	7,0 m ² /l
60 µm	170 µm	5,8 m ² /l

Практический расход:

На расход краски влияют условия проведения покрасочных работ (ветер), форма и качество окрашиваемой поверхности, способ нанесения краски.

Цвет:

Белый, ограниченно другие цвета.

При сравнении одного и того же цвета, в зависимости от свойств различных типов красок, глянца и метода нанесения покрытия, цветовой оттенок финишного покрытия может слегка отличаться.

Разбавитель и очистка инструмента:

ОН 02

Глянец:

Полуглянцевый.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предварительная очистка поверхности:

Старую поверхность очистить от твердых примесей, препятствующих сцеплению краски. Соль и другие, растворимые в воде загрязнения, удаляются водой или щелочными растворами при помощи щеток или используя моющие аппараты высокого давления, а также паровые аппараты. Жиры и масла удаляются при помощи моющих растворов, содержащих щелочные, эмульсионные вещества или растворители (SFS-EN ISO 8504-3, SFS-EN ISO 12944-4). После очистки моющими средствами необходимо тщательно промыть поверхность водой. Старые поверхности, у которых время нанесения последующего слоя превышает допустимое значение, необходимо загрубить.

Грунтовая покраска:

NORMAPRIME, AKVANOR 81 PRIMER

Поверхностная покраска:

NORMACRYL 60

Условия при нанесении краски:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. При покраске и во время высыхания температура краски, воздуха и поверхности должна быть выше -10°C, относительная влажность воздуха - ниже 85%. Температура подложки должна быть на 3°C выше температуры точки росы воздуха.

Методы нанесения краски:

Краска наносится на поверхность способом распыления или кистью. Перед использованием краску необходимо тщательно перемешать. При необходимости краску разбавляют на 0-10 % разбавителем ОН 02. Сопло распылителя высокого давления диаметром 0,013"-0,018". Угол факела выбирается в зависимости от конфигурации окрашиваемой поверхности. Для достижения наилучшего конечного результата до начала проведения покрасочных работ краска должна быть комнатной температуры.

Хранение:

Хранить в герметичной заводской емкости в сухом, хорошо проветриваемом помещении, при температуре +5-+30 °С, вдали от источников тепла и возгорания. При соблюдении данных условий срок хранения не распакованной заводской емкости составляет **3 года** от даты производства. Дата производства указана на этикетке в виде номера партии.

Упаковка:

	Содержание (в литрах)	Размер емкости (в литрах)
Normacryl	20	20

Техника безопасности

Просим соблюдать рекомендации по защите окружающей среды и мер безопасности, изложенных на упаковке и в инструкциях по технике безопасности. Покрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать вдыхания распыляемой краски, применять средства защиты дыхательных путей. Избегать попадания краски на кожу. При попадании на кожу немедленно очистить эффективными очистительными средствами, мылом и водой. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и при необходимости обратиться к врачу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вышеуказанная информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Однако, в связи с тем, что использование краски зачастую происходит вне нашего контроля, мы можем дать гарантии только на качество самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления. Для получения более подробной информации обращаться к представителю поставщика данного продукта.

Продажа в Финляндии

NOR-MAALI Oy
Vanhatie 20, 15240 Lahti
тел. +358 3 874 650

www.nor-maali.fi
имя.фамилия@nor-maali.fi
myynti@nor-maali.fi