

Описание продукта

Normaprime

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Тип краски:

Основой антикоррозионного грунта NORMAPRIME является алкидное вяжущее вещество. Продукт является частью системы защитных покрытий, которая отвечает требованиям резолюции IMO FTPC по части предупреждения побочных эффектов, связанных с распространением пламени и выделением токсичного дыма (заключение испытаний NO VTT-C-11308-15-15 Государственного научно-исследовательского центра Финляндии)

Область применения:

Применяется для грунтования стальных поверхностей в алкидных системах окраски, когда необходимо обеспечить систему покраски способную предупредить распространение пожара. Высыхает довольно быстро и выдерживает сухую температуру до +120°C.

Системы защитных покрытий в соответствии со стандартом SFS-EN ISO 12944-5:

AK,AY120/2-FeSa2½

A2.03 AK,AY160/3-FeSa2½

Химическая устойчивость

Нанесенная согласно инструкции краска, выдерживает временное воздействие воды и алифатических растворителей при их попадании на окрашенную поверхность в виде брызг. Краска не выдерживает кислотных и щелочных брызг.

Продукция отвечает требованиям качества Директив по Морскому Оборудованию (96/98/ЕС с последними изменениями 2013/52/ЕС)



0809

16

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Сухой остаток:	приблизительно 50% от объема
Содержание твердых веществ*:	приблизительно 990 g/l
Летучие органические вещества (VOC)*:	приблизительно 400 g/l

*Данные являются расчетными.

Время высыхания: 40 µm

	+ 23°C
пыль не пристает	1 h
сухая на ощупь	3 h
нанесение следующего слоя	8 h

Теоретический расход и рекомендуемая толщина пленки покрытия:

сухая пленка	мокрая пленка	теоретический расход
40 µm	80 µm	12,5 m ² /l
50 µm	100 µm	10,0 m ² /l
60 µm	120 µm	8,3 m ² /l
80 µm	160 µm	6,3 m ² /l

Практический расход:

На расход краски влияют условия проведения покрасочных работ (ветер), форма и качество окрашиваемой поверхности, способ нанесения краски.

Цвет:

Белый, серый

Разбавитель:

ОН 02

Очистка инструмента:

ОН 17

Глянец:

Матовый

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предварительная очистка поверхности:

Старую поверхность очистить от твердых примесей, препятствующих сцеплению краски. Соль и другие, растворимые в воде загрязнения, удаляются водой или щелочными растворами при помощи щеток или используя моющие аппараты высокого давления, а также паровые аппараты. Жиры и масла удаляются при помощи моющих растворов, содержащих щелочные, эмульсионные вещества или растворители (SFS-EN ISO 8504-3, SFS-EN ISO 12944-4). После очистки моющими средствами необходимо тщательно промыть поверхность водой. Старые поверхности, у которых время нанесения последующего слоя превышает допустимое значение, необходимо загрубить.

Стальные и чугунные поверхности:

Струйная очистка до степени минимум Sa2 (SFS-ISO 8501-1, SFS-EN ISO 8504-2).

Поверхности, обработанные шоп-праймером:

Поврежденные и ржавые поверхности очищаются способом струйной очистки до степени Sa2. Неповрежденные поверхности промываются (SFS-ISO 8501-2, SFS-EN ISO 12944-4)

Грунтовая покраска:

NORMAPRIME

Поверхностная покраска:

NORMACRYL 60

Условия при нанесении краски:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. При покраске и во время высыхания температура краски, воздуха и поверхности должна быть выше +5 °С, относительная влажность воздуха - ниже 85%. Температура подложки должна быть на 3°С выше температуры точки росы воздуха.

Методы нанесения краски:

Краска наносится на поверхность способом распыления или кистью, а также методом погружения. Перед использованием краску необходимо тщательно перемешать. При необходимости краску разбавляют на 10 % разбавителем ОН 02. Сопло распылителя высокого давления диаметром 0,015"-0,021". Угол факела выбирается в зависимости от конфигурации окрашиваемой поверхности.

Хранение:

Хранить в герметичной заводской емкости в сухом, хорошо проветриваемом помещении, при температуре +5-+30 °С, вдали от источников тепла и возгорания. При соблюдении данных условий срок хранения не распакованной заводской емкости составляет **2 года** от даты производства. Дата производства указана на этикетке в виде номера партии.

Упаковка:

	Содержание (в литрах)	Размер емкости (в литрах)
Normaprime	20	20

Техника безопасности

Просим соблюдать рекомендации по защите окружающей среды и мер безопасности, изложенных на упаковке и в инструкциях по технике безопасности. Покрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать вдыхания распыляемой краски, применять средства защиты дыхательных путей. Избегать попадания краски на кожу. При попадании на кожу немедленно очистить эффективными очистительными средствами, мылом и водой. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и при необходимости обратиться к врачу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вышеуказанная информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Однако, в связи с тем, что использование краски зачастую происходит вне нашего контроля, мы можем дать гарантии только на качество самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления. Для получения более подробной информации обращаться к представителю поставщика данного продукта.

Продажа в Финляндии

NOR-MAALI Oy
Vanhatie 20, 15240 Lahti
тел. +358 3 874 650

www.nor-maali.fi
имя.фамилия@nor-maali.fi
myynti@nor-maali.fi